TECHNONICOL № 21

Liuotinpohjainen modifioitu bitumi-polymeeri katto- ja vedeneristysmassa.



Kuvaus:

TECHNONICOL № 21 on valmistettu modifioidusta bitumista, polymeereistä, täyteaineista sekä orgaanisesta liuottimesta. Tuote on käyttövalmis katto- ja vedeneristysmassa. Valmis pinnoite on joustava, kestävä ja vesitiivis.

Käyttökohteet:

- Vedeneristeenä kaikkien kattomateriaalien korjauksissa
- Perustusten vedeneristeenä
- Peltikattojen pinnoitteena

Riittoisuus:
– massakatot: 3,8–5,7 kg/m2;
– vedeneristys: 2,5–3,5 kg/m2.

Tuotteen ominaisuudet:

	Yksikkö	Arvo	Testi metodi
Tartunta alustaan, min - betoni - metalli	MPa	 0.6 0.9	EN 1542
Tartunta kerrosten välissä, min - rulla materiaalit - rulla materiaalit – betoni	MPa	 0.3 0.4	EN 13596
Tartunnan leikkauslujuus, min	kN/m	4	-||-
Nimellislujuus, min	MPa	1	-||-
Venymä, min	%	500	EN ISO 527-1,3
Veden imeytyminen 24h, painosta, max	%	0.4	ISO 62
Kuivajäännös, min	%	50	ISO 3251
Lämmönkestävyys, min	°C	110	GOST 26589-94
Joustavuus tasaisella säteellä 5.0±0.2 mm -35°C	-	ei halkeamia	EN 1109
Vedenpaineen kestävyys 24h 0.1MPa	-	kestää	EN 15820

Käyttö:

Voidaan käyttää -20°C - +40°C. Säilytetään 24 h huoneen lämmössä mikäli käytetään alle +5 °C.
Sekoita huolellisesti ennen käyttöä. Käsiteltävän pinnan tulee olla kuiva ja roskaton. Massa tulee asentaa kerroksittain jäykällä harjalla, lastalla tai kaatamalla ja leveällä lastalla tasoittamalla. Yhden kerroksen paksuuden ei tule ylittää 1,5 kg/m2. Kuivumisaika 12 – 24 tuntia / kerros, riippuen kerroksen paksuudesta. Tuote asettuu lopulliseen muotoonsa 7 päivän kuluessa. Vältä kontaktia ihoon ja silmiin.

Varastointi:

Varastoi kuivassa tilassa suojattuna suoralta auringon valolta. -20°C - +30°C. Taattu säilyvyysaika on 18 kuukautta.

Pakkaukset

Metalliastiat 20 kg, 10 kg, 3 kg.