MELTEX

CE

SUORITUSTASOILMOITUS
1071-CPR-7043
DOP Nr. FNG1 - 002 - 0823

1. **Yksilöllinen tuotetunniste:** MX-suodatinkangas N1 - 1NG
2. **Tuotetyyppi:** MXF 1NG
   Neulasidottu, lämpökalanteroitu ja UV-stabiloitu PP suodatinkangas

3. **Käyttötarkoitus ja toiminnallisuus:** Suodattaminen ja erottaminen
   EN 13249:2016 Tiet ja muut liikennöidyt alueet
   EN 13250:2016 Rautatiet
   EN 13251:2016 Maanrakennustyöt, perustukset ja tukirakenteet
   EN 13252:2016 Kuivatusjärjestelmät
   EN 13253:2016 Eroosiosuojaus
   EN 13254:2016 Altaat ja padot
   EN 13255:2016 Kanavat
   EN 13256:2016 Tunnelit ja maanalaiset tilat
   EN 13257:2016 Kaatopaikat
   EN 13265:2016 Jätealtaat

4. **Valmistaja:** Meltex Oy Plastics
5. **Yhteystiedot:** Puuppolantie 111, FI-40270 Palokka, Finland.
   Tel. +358 (0) 20 777 0010. Fax +358 (0) 20 777 0049.
   Email: myynti@meltex.fi

6. **AVCP-luokka:** System 2+

7. **Ilmoitettu laitos:**
   EN 13249:2016 EN 13250:2016 EN 13251:2016 EN 13252:2016 EN 13253:2016
   EN 13254:2016 EN 13255:2016 EN 13256:2016 EN 13257:2016 EN 13265:2016

   Ilmoitettu tuotannon laadunvalvonnan sertifiointilaitos, No.1071 SINTEF on suorittanut tuotannon ja tehtaan sisäisen laadunvalvonnan alkutarkastuksen sekä suorittaa jatkuvaa sisäisen laadunvalvonnan valvontaa ja on antanut tehtaan laadunvalvonnan vaatimustenmukaisuustodistuksen No. 1071-CPR-7043.

8. **Ilmoitettu suoritustaso:**

Ominaisuudet	Menetelmä	Yksikkö		Arvo	Toleranssi
Vetolujuus	EN ISO 10319	kN/m	MD	6,6	- 0,66
			CMD	6,7	- 0,67
Murtovenymä	EN ISO 10319	%	MD	37	- 7,4
			CMD	48	- 9,6
Staattinen puhkaisulujuus (CBR-testi)	EN ISO 12236	N		1000	- 100
Dynaaminen puhkaisulujuus	EN ISO 13433	mm		36	+ 9
Pyramidipuhkaisukoe	EN 14574	N		NPD	NPD
Merkitsevä huokoskoko	EN ISO 12956	µm		110	- 33 / + 33
Vedenläpäisevyys kohtisuorassa tasoa vastaan	EN ISO 11058	m/s		0,10	- 0,03
Veden virtauskapasiteetti kankaan suunnassa	EN ISO 12958	m²/s	20 kPa - i = 1	NPD	NPD
			100 kPa - i =1	NPD	NPD
			200 kPa - i = 1	NPD	NPD
Säilyvyys	EN 13249/57:2016 annex B EN 13265:2016, annex B	To be covered within 1 month after installation. Predicted to be durable for more than 100 years in natural soils with 4 < ph < 9 and soil temperature < 25 °C			
Vaaralliset aineet	Less than required by national regulations in EU Member States				

10. Edellä kohdissa 1 ja 2 yksilöidyn tuotteen suoritustasot ovat kohdassa 8 ilmoitettujen suoritustasojen mukaiset. Tämä suoritustasoilmoitus on annettu kohdassa 4 ilmoitetun valmistajan yksinomaisella vastuulla.

Valmistajan puolesta allekirjoittanut:

Jaakko Valkonen (Laatu- ja kehityspäällikkö)
Palokka 11.8.2023

(allekirjoitus)