

**SOUDAL NV
EVERDONGENLAAN 18-20
B-2300 TURNHOUT
BELGIQUE (BELGIUM)**

V/Réf.: Commande M. DIERCKX du 30/10/2017
N/Réf.: D17-11-0048

Your Ref.: Order Mr DIERCKX of 30/10/2017
Our Ref.: D17-11-0048

RAPPORT D'ESSAIS N°E17-38186 du 26 Décembre 2017

TESTS REPORT N° E17-38186 of December 26, 2017

1. OBJET / OBJECT

Essai d'extraction dans l'eau distillée suivant spécifications FDA.

Extraction test in distilled water following FDA specifications.

2. DOCUMENTS DE REFERENCE

- Code CFR 21 - § 177.2600 (e)

REFERENCE DOCUMENTS

- Code CFR 21 - § 177.2600 (e)

3. DESCRIPTION DE L'ECHANTILLON

Echantillon réceptionné au laboratoire le 02/11/2017

- Cartouche de mastic silicone

- Référence : Silirub+ S8100

- Couleur : Blanc

- N° lot : 208296031

SAMPLE DESCRIPTION

Sample receptionned at Laboratory on 02/11/2017

- Silicone sealant cartridge

- Reference : Silirub+ S8100

- Colouring : White

- Batch N° : 208296031

**La reproduction de ce rapport d'essais n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 2 page(s).
Les résultats mentionnés ne sont applicables qu'aux échantillons soumis à IANESCO.**

*The reproduction of this document is allowed only as a whole: 2 pages.
The mentioned results apply only for the samples submitted to IANESCO.*

4. CONDITIONS D'ESSAI ET RESULTATS / TEST CONDITIONS AND RESULTS

Application sur des plaques en verre (épaisseur : ≈ 1 mm).

Applying on glass sheets (thickness: ≈ 1 mm)

Séchage : 28 jours à température ambiante.

Drying : 28 days at room temperature.

	Substances extractibles en mg/pouce ² (valeurs individuelles arrondies à 0,1 mg/pouce ²) Extractable substances in mg/inch ² (individual values rounded to the nearest 0,1 mg/inch ²)	Substances extractibles en mg/pouce ² (valeur moyenne arrondie à 0,1 mg/pouce ²) Extractable substances in mg/inch ² (individual values rounded to the nearest 0,1 mg/inch ²)
Première extraction de 7 heures à température de reflux <i>First 7 hours extraction at reflux Temperature</i>	0.4 0.4 0.4	0.4
Deuxième extraction de 2 heures à température de reflux <i>Succeeding 2 hours extraction at reflux temperature</i>	0.1 0.1 0.1	0.1

Rappel des limites autorisées / Recall of the limits authorised :

Eau distillée : 7 premières heures: 20 mg/pouce²
 2 heures suivantes: 1 mg/pouce²


Distilled water: First 7 hours extraction: 20 mg/inch²
 Succeeding 2 hours: 1 mg/inch²

5. CONCLUSION

Dans les conditions d'essais, les valeurs obtenues lors de l'extraction dans l'eau distillée sont conformes aux spécifications du paragraphe 177.2600 (e) du code CFR 21.

In test conditions the amounts of extractives in distilled water are in compliance with specifications of paragraph 177.2600 (e) of code CFR 21.

Maryse FAVARD
 Responsable Matériaux et Emballages
 Head of Department Packaging and Materials



Seule la version française fait foi - Only the french version is legally acceptable.