



Acryrub

Tuotekuvaus

Acryrub on all-in-one-maalaripakkaus sisä- ja ulkokäyttöön. Acryrub on yksikomponenttinen, nopeasti päällemaalattava plastoelastinen tiivistysaine, joka perustuu akryylidispersioon. Ainutlaatuisen koostumuksensa ansiosta se minimoi halkeilun riskin, myös peittävien maalien kanssa käytettäessä.

Ominaisuudet

- Helppo käyttää
- Vedenkestävä jähmettymisen jälkeen
- Halkeamaton
- Voidaan päällemaalata vesipohjaisilla maaleilla
- Erittäin hyvä tarttuvuus moniin huokosiin pintoihin ja alumiiniin

Käyttökohteet

- Saumojen täyttämiseen enintään 12.5%: n liikkeellä.
- Liitossaumaukset rakennusteollisuudessa.
- Saumakohdat ikkunalaudoilla, sokkeleiden ja seinien välillä, muurausten välissä, ..



Tekniset tiedot

Perusaine	Akryylidispersio
Koostumus	Tahna
Kuivumistapa	Fyysinen kuivuminen
Nahkoittuminen	ca. 20 minuuttia
Tiheys	ca. 1.65 g/ml
Suurin sallittu liike	± 12.5 %
Kutistuminen kovettumisen jälkeen	< 25%
Käyttölämpötila	+5°C → +30°C
Lämpötilankestävyys	-20°C → +80°C

Huomioita: nahkoittuminen ja kuivumisnopeus voivat vaihdella ympäristötekijöiden, kuten lämpötilan, kosteuden ja pintojen tyypin mukaan

Pinnat

- Pinnan kunto
Pinnan tulee olla: tukeva, puhdas, kuiva, pölytön ja rasvaton.
- Pinnan esivalmistelu
Erittäin huokoiset pinnat tulee esikäsitellä laimennetulla Acryrub :lla (1 osa Acryrub + 2 osaa vettä).
- Pinnan tyypit
Acryrub tarttuu hyvin seuraaviin alustoihin: Kaikki yleiset ja huokoiset rakennus- ja alustat. Acryrub: ei hyvää tarttuvuutta tai ei sovellu bitumille, lasi, PE, PP, PTFE (Teflon®). Suosittelemme alustavaa tartunta- ja yhteensopivuustestiä jokaiselle pinnalle.

Käyttötapa

- Käyttötapa
Älä levitä tuotetta sateella tai pakkasella.



Acryrub

- Sovellustyökalut
Levitä Acryrub manuaalisella tai pneumaattisella tiivistyspistoolilla.
- Puhdistusmenetelmä
Ennen kovettumista Acryrub voidaan poistaa vedellä pinnoilta ja työkaluista. Kovettunut Acryrub voidaan poistaa vain mekaanisesti.
- Viimeistelymenetelmä
Viimeistele lastalla tai kittiveitsellä.
- Korjaukset
Korjaus: samalla tuotteella.

Terveys- ja turvallisuussuositukset

Noudata tavanomaista teollisuushygieniaa. Katso lisätiedot pakkauksesta ja käyttöturvallisuustiedotteesta.
Vaarallinen. Noudata varotoimia käytettäessä.

Pakkaus/logistiikka

Väri: Tutustu tuoteluetteloon, Soudalin verkkosivustoon tai Soudalin edustajaan.
Pakkaus: Tutustu tuoteluetteloon, Soudalin verkkosivustoon tai Soudalin edustajaan.
Säilyvyys: Vähintään 12 kuukautta alkuperäisessä avaamattomassa pakkauksessa viileässä ja kuivassa säilytyspaikassa, +5°C - +25°C.

Standardit ja sertifikaatit

- EC1 Plus -merkki: erittäin alhaiset päästöt

Sauman mitat

- Liitosten vähimmäisleveys: 5 mm
Liitosten enimmäisleveys: 20 mm
Minimisyyvyys liitoksille: 5 mm
Suositus tiivistystöihin: liitoksen leveys = liitoksen syvyys
- Käytä leveissä saumoissa taustalla PE-saumanauhaa ennen tiivistemassan levittämistä välttääksesi 3-pisteen tartunnan.

Huomioitavaa

- Älä käytä sovelluksissa, joissa tiivistemassa on jatkuvasti veden alla.
- Päällemaalattavissa useimmilla maaleilla.
- Maalin tulee olla riittävän joustavaa, jotta se voidaan levittää plastoelastisen tiivistemassan päälle.
- Koska saatavilla olevia maaleja on runsaasti, on suositeltavaa tehdä yhteensopivuustesti ennen maalausta.
- Väliaikaisesti pakkasenkestävä jopa -18°C.

Tämä tekninen tuoteseloste korvaa kaikki aiemmat versiot. Kaikki tässä teknisessä tuoteselosteessa annetut ohjeistukset ovat pitkäaikaisten testiemme ja kokemuksemme tulosta ja ne on annettu hyvässä uskossa. Se on luonteeltaan yleinen eikä aiheuta mitään vastuuta. Koska erilaisia materiaaleja ja pintoja kuten myös mahdollisia käyttökohteita ja -tapoja on suuri määrä ja ne ovat kontrollimme ulkopuolella, emme voi ottaa vastuuta saavutetuista tuloksista. Koska suunnittelu, pintojen laatu ja työskentelyolosuhteet eivät ole hallinnassamme, tämän julkaisun mukainen vastuu ei ole voimassa. Kaikissa tapauksissa suosittelemme alustavien testien suorittamista ennen varsinaisen lopullisen työn aloittamista. Valmistaja pidättää oikeuden muuttaa tuotteita ilman ennakoilmoitusta.