

46A - Tiksotrooppi Kontaktiliima

Tuotekuvaus

46A - Tiksotrooppi Kontaktiliima on universaali, tolueeniton, liuotin, käyttövalmis, tiksotrooppinen kontaktiliima, joka perustuu polykloropreenikumiin ja synteettisiin hartseihin.

Ominaisuudet

- Nopeasti kuivuva
- Korkea tartuntalujuus
- Kosteutta kestävä.
- Tiksotrooppinen, ei valu pois

Käyttökohteet

- Monien materiaalien, kuten kumin, nahan, korkin, muovin, huovan jne., liimaaminen erityyppisille alustoille tai keskenään
- Synteettisten koristepaneelien ja työtasojen liimaaminen puusta, metallista tai kartongista



Tekniset tiedot

Perusaine	Polykloropreenikumi
Koostumus	Geeli
Kuivumistapa	Fyysinen kuivuminen ja kiteytyminen
Tiheys	ca. 0,86 g/ml
Avoin aika	ca. 25 minuuttia
kulutus	100 - 300 ml/m², kummallakin puolella
Käyttölämpötila	5°C - 25°C
Lämpötilankestävyys	-20°C → +70°C
Kiintoainepitoisuus	ca. 22%
Haihtumisaika	ca. 10 minuuttia

Huomioitavaa: haihtumisaika, avoin aika ja kuivumisnopeus voivat vaihdella riippuen ympäristöstä (lämpötila, kosteus jne.)

Pinnat

- Pinnan kunto
Materiaalien on oltava tasaisia ja hyvin istuvia sekä puhtaita, kuivia ja pölyttömiä ja rasvattomia.
- Pinnan esivalmistelu
Esikäsitteilyä ei tarvita. Sileiden pintojen karkea hionta parantaa tarttuvuutta. Kaikkien alustojen sopivuus on testattava tarttuvuuden ja yhteensopivuuden suhteen.
- Pinnan tyypit
46A - Tiksotrooppi Kontaktiliima tarttuu hyvin seuraaviin alustoihin: Kaikki yleiset materiaalit. 46A - Tiksotrooppi Kontaktiliima: ei hyvää tarttuvuutta tai ei sovellu PS (polystyreeni), PE, PE, PTFE (Teflon®). Suosittelemme alustavaa tartunta- ja yhteensopivuustestiä jokaiselle pinnalle.

Käyttötapa

- Käyttötapa
Levitä liima tasaisesti lovetulla lastalla tai siveltimellä liimattavien pintojen molemmille puolille. Odota ca. 10 minuuttia ja liitä molemmat osat yhteen. Paina sen jälkeen lujasti. Käytetty puristuslujuus määrittää sidoksen lopullisen lujuuden, ei puristuksen kesto.

46A - Tiksotrooppi Kontaktiliima

- Puhdistusmenetelmä
Levitä liuotinpuhdistusainetta kankaalle pyyhkiäksesi kovettumattoman tuotteen pois.
- Korjaukset
Korjaus: samalla tuotteella.

Terveys- ja turvallisuussuositukset

Vaarallinen. Noudata varotoimia käytettäessä.

Käytä ainoastaan hyvin ilmastoiduissa tiloissa.

Mikäli ilmanvaihto on riittämätön, on käytettävä hengityssuojainta.

Älä tupakoi.

Noudata tavanomaista teollisuushygieniaa. Katso lisätiedot pakkauksesta ja käyttöturvallisuustiedotteesta.

Pakkaus/logistiikka

Pakkaus: Eri kokoja saatavilla. Tutustu tuoteluetteloon, Soudalin verkkosivustoon tai Soudalin edustajaan.

Säilyvyys: 24 kuukautta avaamattomassa pakkauksessa viileässä ja kuivassa säilytyspaikassa +5 ° C - +25 ° C lämpötilassa

Huomioitavaa

- Käytetty paine määrittelee sidoksen lopullisen lujuuden.
- Kun suurin avoin aika on ylitetty ja liima on liian kuiva kiinnittymään, pinta voidaan aktivoida uudelleen erittäin ohuella 46A - Tiksotrooppi Kontaktiliimalla

Tämä tekninen tuoteseloste korvaa kaikki aiemmat versiot. Kaikki tässä teknisessä tuoteselosteessa annetut ohjeistukset ovat pitkäaikaisten testiemme ja kokemuksemme tulosta ja ne on annettu hyvässä uskossa. Se on luonteeltaan yleinen eikä aiheuta mitään vastuuta. Koska erilaisia materiaaleja ja pintoja kuten myös mahdollisia käyttökohteita ja -tapoja on suuri määrä ja ne ovat kontrollimme ulkopuolella, emme voi ottaa vastuuta saavutetuista tuloksista. Koska suunnittelu, pintojen laatu ja työskentelyolosuhteet eivät ole hallinnassamme, tämän julkaisun mukainen vastuu ei ole voimassa. Kaikissa tapauksissa suosittelemme alustavien testien suorittamista ennen varsinaisen lopullisen työn aloittamista. Valmistaja pidättää oikeuden muuttaa tuotteita ilman ennakkoilmoitusta.