



TUOTEKUVAUS

EXTOSEAL ENCORS on butyylinen liitosnauha rakennusosien liittymien tiivistämiseen ja suojaamiseen sadevedeltä ja tuulelta. Nauha on erittäin venyvä ja se mukautuu tiiviisti alustaansa kiinni eikä palaudu alkuperäiseen muotoonsa. Nauhassa on modifioitu akrylaattiliima, joka takaa liitosnauhan erinomaisen kiinnittymisen alustaansa.

EXTOSEAL ENCORS soveltuu erinomaisesti esimerkiksi ikkunapeltien alle suojaamaan aukkojen alapuolisia runkorakenteita viistosateilta ja valumavesiltä jo rakennusaikana. Uudisrakentamisessa Encorsia käytetään etenkin liitosnauhan tarttuvuuden varmistamiseen ikkunakarmin alaosassa.

JÄRJESTELMÄTUOTTEET



Tescon Primer RP

Liutteen pohjustusaine liitosnauhojen ja tiivistysteippien tarttuvuuden parantamiseen



Contega Solido EXO

Ulkopuolen liitosnauha ikkunaliittymien tiivistämiseen



Tescon Vana

Venymätön tuulensuoja- ja yleisteippi rakennuksen sisä- ja ulkopuolelle

EDUT

- ✓ Erittäin venyvä materiaali helpottaa asentamista
- ✓ Diffuusio- ja merkkiainekaasutiivis
- ✓ Testattu 600 Pa vesitiiveyteen
- ✓ Estää sadeveden tunkeutumisen seinäeristeisiin

KÄYTTÖKOhteet

- ✓ Ikkuna- ja ovipeltien alle
- ✓ Bitumoidut kattolevyt
- ✓ Läpiviennit kattolevyissä
- ✓ Apukarmien saumat
- ✓ Sileät ja tiiviit tasoitepinnat
- ✓ Maalatut pinnat
- ✓ Sileät betonipinnat
- ✓ Harkko- ja tiilirakenteet
- ✓ Kipsi- ja rakennuslevyt
- ✓ Puu-, muovi- ja metallipinnat
- ✓ Tiivistää naulan- ja ruuvinreiät
- ✓ Sandwich-peltielementtien pystysaumot

TEKNISEET TIEDOT

Pintamateriaali	Venyvä polyetyleenikalvo (PE)
Liima	Akrylaatilla modifioitu butyylikumi
Väri	Harmaa butyylikumi, musta pintakalvo
Diffuusiovastus (sd H ₂ O)	>200 m (EN 1931)
Paksuus	n. 1,1 mm (EN1849-2)
Sadevesitiiveys	≤600 Pa (ift, MO-01/1:2007-01, Abs. 5)
Asennuslämpötila	Alkaen -10 °C (Suosit. +10 °C) – +35 °
Lämmönkesto	Pitkäaikaisesti -40 °C – +80 °C
Säänkesto	6kk suojaamattomana
Varastointi	Viileässä ja kuivassa
Tekninen käyttöikäodote	≥50v

Kpl / ltk	Tuote nro	EAN	Leveys (mm)	Pituus (m)	Suojapaperin jako (mm)
3	15361	4026639153616	100	20	25 / 75
2	14134	4026639141347	150	20	25 / 65 / 60
2	14135	4026639141354	200	20	25 / 115 / 60
1	14732	4026639147325	300	20	25 / 155 / 120



IKKUNA- JA OVIAUKKOJEN TIIVISTÄMINEN

Puun ja betonin lämpötilojen pitää olla vähintään +10 °C, jotta liima tarttuisi pysyvästi. Lisäksi betonin suhteellinen kosteus saa olla korkeintaan 95 %.

Alustan kunnostaminen

Butyylinauhan vastepinnat puhdistetaan uretaanipurseista, betoniliimasta ja muista tartuntaa heikentävistä aineista, kuten esimerkiksi öljystä ja rasvasta. Irtonaiset ja huonosti alustassa kiinni olevat kerrokset poistetaan ja lopuksi pinnat imuroidaan puhtaaksi pölystä.

Suuremmat kolot tasoitetaan ennen tiivistysteipin asentamista. Sileät ja huokoiset alustat, kuten esimerkiksi puukuitulevyt, pohjustetaan TESCON PRIMER RP -pohjustusaineella. Kiviaineiset alustat pohjustetaan TESCON JK -pohjusteella. Bitumoitujen kattolevyjen saumat on aina pohjustettava ennen liitosnauhan kiinnittämistä.

Testipalan liimaus on suositeltavaa, jos alustan sopivuus aiheuttaa epävarmuutta.

Butyylinauhan asentaminen

EXTOSEAL ENCORS on venyvä butyylikuminen liitosnauha, joka mukautuu tiiviisti alustaansa kiinni eikä palaudu alkuperäiseen muotoonsa.

Vedenkestävä modifioitu akrylaattiliima tarttuu myös hieman kosteille, viille ja huukoille alustoille.

Nauha leikataan sopivan pituiseksi ja asetellaan paikoilleen. Kapein suojapaperi irrotetaan niin, että nauhan liimapinta saadaan näkyviin. Nauha hierotaan tiiviisti alustaansa kiinni suojapaperia samalla purkaen. Muut suojapaperit irrotetaan samalla tavalla.



Tested for hazardous
substances according to

