

Liuotteeton pohjustusaine tiivistystuotteiden tarttuvuuden parantamiseen



TUOTEKUVAUS

TESCON JK POHJUSTE on käyttövalmis dispersio ja se soveltuu erinomaisesti liitosnauhojen, tiivistysteippien ja tiivistyspinnoitteiden vastepintojen pohjustamiseen betonialustoille. Se imeytyy syvälle alustaansa ja mahdollistaa erinomaisen tarttuvuuden.

Imukykyisillä alustoilla pohjusteen kuivumisaika on olosuhteista riippuen vain n. 15 minuuttia, jonka jälkeen tiivistystuotteet voidaan asentaa.

Työskentelylämpötila alkaen +5 °C.

TEKNISET TIEDOT

Materiaali	Akryyli-kopolymeeri
Väri	Märkänä valkoinen, kuivana kirkas
Asennuslämpötila	Alkaen +5 °C – +45 °C
Lämmönkesto	Pitkäaikaisesti -40 °C – +90 °C
Käyttökohteet	Kiviaineiset alustat
Varastointi	Viileässä ja kuivassa. Ei kestä jäätymistä

Tuote nro	EAN	Tilavuus	Riittoisuus	
1AR03270	4026639232700	1,0 l (pullo)	60 mm * 50 m	(n. 3 m ² alustasta riippuen)
1AR03271	4026639232717	5,0 l (purkki)	60 mm * 270 m	(n. 16 m ² alustasta riippuen)



EDUT

- ✓ Nopea kuivumisaika
- ✓ Imeytyy syväälle alustaan
- ✓ Voi käyttää myös kosteilla pinnoilla
- ✓ Sitoo myös hiekoittuvia alustoja
- ✓ Ei sisällä liuotinaiteita
- ✓ Erinomainen vastepinta kaikille pro clima – tiivistystuotteille

KÄYTTÖKOhteet

- ✓ Kivi- ja betonialustat
- ✓ Sileät tasoitepinnat
- ✓ Harkko- ja tiilialustat

POHJUSTUSAINEN ASENTAMINEN

Alustan kunnostaminen

Pohjustettavat alustat puhdistetaan pölystä, betoniliimasta ja muista tartuntaa heikentävistä aineista kuten öljystä ja rasvasta. Alusta puhdistetaan huolellisesti ja kaikki irtonaiset ja huonosti alustassa kiinni olevat kerrokset poistetaan. Lopuksi pinnat imuroidaan puhtaaksi pölystä.

Pohjustusainetta ei saa levittää jäätyneelle tai märälle alustalle. Diffuusioavoimet ja huokoiset alustat saavat olla hieman kosteita ilman, että pohjustusaineen tartunta heikkenee.

Tuotetta voi myös käyttää ulkotiloissa. Tuotetta asennettaessa alustan ja ilman lämpötilan tulee olla vähintään +5 °C.

Pohjustusaineen levittäminen

Tescon JK pohjuste on ravistettava tai sekoitettava huolellisesti ennen käyttöä. Aine levitetään alustansa pensselillä tai telalla. Käytön jälkeen purkki suljetaan huolellisesti.

Tescon JK -pohjusteen on annettava kuivua olosuhteista riippuen vähintään 15 minuuttia ennen tiivistystuotteiden asentamista.